



天然素材と科学の可能性

製品カタログ

テルペン樹脂

化成品

<テルペン樹脂>

■テルペン樹脂

| 商品名 | 形状 | 軟化点 (°C) | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|-----------------|-----------------|----------|--------|----------|----------------------------|--------|
| YSレジンPX | | | | | | |
| YSレジンPX1250 | ビーズ状 | 125±5 | GS 5以下 | 6-1501 | 35227-16-8 (88992-81-8) | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX1150 | ビーズ状 | 115±5 | GS 5以下 | 6-1501 | 35227-16-8 (88992-81-8) | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX1000 | ビーズ状 | 100±5 | GS 5以下 | 6-1501 | 35227-16-8 (88992-81-8) | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX800 | ビーズ状又は ブロック状 | 80±5 | GS 5以下 | 6-1501 | 35227-16-8 (88992-81-8) | 20kg紙袋 |
| YSレジンPXN | | | | | | |
| YSレジンPX1150N | ビーズ状 | 115±5 | GS 5以下 | 9-1796 | 31393-98-3 | 20kg紙袋 |
| YSレジンPX300N | 粘稠体 | 30±5 | GS 5以下 | 9-1796他 | 31393-98-3他 | 15kg缶 |

■芳香族変性テルペン樹脂

| 商品名 | 形状 | 軟化点 (°C) | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|----------------|-----------------|----------|--------|----------|------------|--------|
| YSレジンTO | | | | | | |
| YSレジンTO125 | ビーズ状 | 125±5 | GS 2以下 | 6-1505 | 64536-06-7 | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO115 | ビーズ状 | 115±5 | GS 2以下 | 6-1505 | 64536-06-7 | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO105 | ビーズ状 | 105±5 | GS 2以下 | 6-1505 | 64536-06-7 | 20kg紙袋 |
| YSレジンTO85 | フレーク又は ブロック状 | 85±5 | GS 2以下 | 6-1505 | 64536-06-7 | 20kg紙袋 |

■テルペンフェノール樹脂

| 商品名 | 形状 | 軟化点 (°C) | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|------------------|-----------------|----------|---------|----------|-------------|----------------------|
| YSポリスターU | | | | | | |
| YSポリスターU130 | ビーズ状 | 130±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターU115 | ビーズ状 | 115±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT | | | | | | |
| YSポリスターT160 | ビーズ状 | 160±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT145 | ビーズ状 | 145±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT130 | ビーズ状 | 130±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT115 | ビーズ状 | 115±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT100 | ビーズ状 | 100±5 | GS 12以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT80 | ビーズ状又は ブロック状 | 80±5 | GS 12以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターT30 | 粘稠体 | 30±5 | GS 7以下 | 7-667他 | 25359-84-6他 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| YSポリスターS | | | | | | |
| YSポリスターS145 | ビーズ状 | 145±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターG | | | | | | |
| YSポリスターG150 | ビーズ状 | 150±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターG125 | ビーズ状 | 125±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターN | | | | | | |
| YSポリスターN125 | ビーズ状 | 125±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターK | | | | | | |
| YSポリスターK125 | ビーズ状 | 125±5 | GS 7以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |
| YSポリスターTH | | | | | | |
| YSポリスターTH130 | フレーク状 | 130±5 | GS 2以下 | 7-667 | 25359-84-6 | 20kg紙袋 |

■ 液状樹脂

| 商品名 | 形状 | 粘度 | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|----------------|-----|------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| YSレジンLP | | | | | | |
| YSレジンLP | 粘稠体 | 50~90 (mPa·s/80°C) | GS4以下 | 6-1505他 | 64536-06-7他 | 180 kg D/M 15 kg缶 |
| YSレジンCP | | | | | | |
| YSレジンCP | 粘稠体 | 1,000以下 (Pa·s/25°C) | GS10以下 | 化審法:申請済み 安衛法:7-2-272 | 1384967-60-5 | 180 kg D/M 15 kg缶 |
| ダイヤモンド | | | | | | |
| ダイヤモンド | 粘稠体 | 30~40 (mPa·s/90°C) | GS9以下 | 6-1501他 | 35227-16-8 (88992-81-8) 他 | 180 kg D/M 15 kg缶 |

■ スチレン樹脂

| 商品名 | 形状 | 軟化点 (°C) | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|----------------|------|----------|------------|----------|-----------|--------|
| YSレジンSX | | | | | | |
| YSレジンSX100 | ビーズ状 | 100±5 | APHA 100以下 | 6-120 | 9003-53-6 | 20kg紙袋 |

■ 水添テルペンフェノール樹脂

| 商品名 | 形状 | 軟化点 (°C) | 色相 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|------------------|-------|----------|--------|---------------------------|--------------|--------|
| YSポリスターUH | | | | | | |
| YSポリスターUH115 | フレーク状 | 115±5 | GS 2以下 | 化審法:7-3261 安衛法:10-1682 | 1254557-84-0 | 20kg紙袋 |

< 化成品 >

■ 溶剤・香料原料

| 商品名 | 組成 | 外観 | 比重 | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|-------------|---------------|------------------|-------------|----------|-----------|----------------------|
| ガムテレピンN | α-ピネン 85%以上 | 無色透明液体 | 0.855~0.870 | 4-593 | 80-56-8 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| α-ピネン | α-ピネン 95%以上 | 無色透明液体 | 0.855~0.870 | 4-593 | 80-56-8 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| β-ピネン | β-ピネン95%以上 | 無色透明液体 | 0.865~0.873 | 4-593 | 127-91-3 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| ミルセン | ミルセン74%以上 | 淡黄色透明液体 | 0.795~0.805 | 2-2358 | 123-35-3 | 160 kg D/M 14 kg缶 |
| D-リモネン | d-リモネン90%以上 | 無色 又は 微黄色透明液体 | 0.839~0.849 | 3-2245 | 5989-27-5 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| ターピノーレン | ターピノーレン 88%以上 | 無色 又は 微黄色透明液体 | 0.855~0.865 | 3-2228 | 586-62-9 | 170 kg D/M 15 kg缶 |
| ジヒドロターピネオール | メンタノール 97%以上 | 無色 又は 微黄色透明液体 | 0.904~0.914 | 3-2315 | 498-81-7 | 180 kg D/M 15 kg缶 |
| ターピネオール | ターピネオール 95%以上 | 無色 又は 微黄色透明液体 | 0.925~0.950 | 3-2323 | 8000-41-7 | 190 kg D/M 15 kg缶 |

■ 低分子量ポリエチレンワックス

| 商品名 | 組成 | 外観 | 融点 (°C) | 粘度 (mPa·s/125°C) | 官報公示整理番号 | CAS No. | 荷姿 |
|--------|------------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|
| ネオワックス | ポリエチレンワックス | 灰白色顆粒状 | 100~120 | 500 以下 | 6-1 | 9002-88-4 | 20kg紙袋 |

製品に関するお問い合わせ・ご相談は下記まで

ヤスハラケミカル株式会社

[東京事務所]

東京都中央区京橋一丁目6番1号 三井住友海上テブコビル5階
営業本部 TEL:03-5159-3411 FAX:03-5159-3422

[大阪事務所]

大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 新大阪第一生命ビルディング2階
TEL:06-6210-6771 FAX:06-6210-6772

メールでのお問合せはホームページ www.yschem.co.jp/contact/ まで